

CARACTERISTICI: L'ALTRA-PIETRA-MUSEO		CARACTERISTICI TEHNICE	STANDARD	LIMITE STABILITE		L'ALTRA PIETRA®
REGULARITATE		LUNGIME SI LATIME	ISO 10545-2	± 0.6 %	± 2 mm	CONFORM
		GROSIME	ISO 10545-2	± 5.0 %	± 0,5 mm	CONFORM
		RECTANGULARITATE	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 2 mm	CONFORM
		DREPTATEA LATERALE	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 1,5 mm	CONFORM
		PLANITATE SUPRAFATA	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 2 mm	CONFORM
STRUCTURA		ABSORBTIE DE APA	ISO 10545-3	≤ 0.5 %		CONFORM
		REZISTENTA LA RUPERE	ISO 10545-4	≥ 1300 N		≥ 10000 N
		MODULUL DE RUPERE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²		≥ 35 N/mm²
TERMO-HIGROMETRIC		EXPANSIUNE TERMICA LINEARA	ISO 10545-8	VALOARE DECLARATA		α ≤ 7 · 10 ⁻⁶ °C
		REZISTENTS LA SOC TERMIC	ISO 10545-9	TEST VALID		GARANTAT
		REZISTENTA LA INGHET	ISO 10545-12	TEST VALID		GARANTAT
		REACTIE LA FOC	EN 9239-1	TEST VALID		A1fl
LUMINA		REZISTENTA CULORILOR LA EXPUNEREA LA LUMINA	DIN 51094	NICIO MODIFICARE VIZIBILĂ A CULORII.		CONFORM

PIATRA ONLINE

021 9907 / office@piatraonline.ro

Aleea Teisani nr.137A, sector 1, 014034 Bucuresti

CHIMIC		REZISTENTA LA SUBSTANTE CHIMICE (ACIZI, BAZE ȘI SARURI)	ISO 10545-13	UB MINIM	GARANTAT
		REZISTENTA LA PETE	ISO 10545-14	≥ 3	5 GARANTAT
SIGURANTA		REZISTENTA LA DERAPAJ	DIN 51130	VALOARE DECLARATA	R11

In conformitate cu standardele EN 14411 (ISO 13006) anexa G grupul Bla