

## Fisa tehnica de securitate Ardezie Flexibila SKIN

Ardezia flexibila SKIN se poate monta pe orice suprafata solida (beton, lemn, metal, furnir, fibra de sticla, rigips, placi metalice, suprafete pictate, MDF, inclusiv fete de usi si mobilier) si se recomanda pentru amenajari interioare si exterioare. O solutie ideala pentru proiectele cu limita de greutate, ardezia flexibila SKIN nu este recomandata in spatii comerciale/pardoseli cu trafic intens.

Disponibila intr-o gama larga de culori (Silver Shine, Indian Autumn, Multicolora, Jeera Green, Autumn Rustic, Copper, Terra Red, Black Line, Auburn, Forest, Golden, Star Black, Ocean Green, California Gold, Tan, Autumn White si Mozaic Multicolor) ardezia flexibila SKIN are dimensiuni standard de 122 x 61 cm, sau 280 x 125 cm (disponibila la comanda).

### Compozitia ardeziei flexibile SKIN:

- foaie subtire de ardezie
- adeziv
- fibra de sticla
- suport textil / rasina poliester

### Montaj

Se recomanda folosirea unui adeziv elastic pe baza de polimeri – Soudal Fix ALL – pentru un montaj simplu si rapid. Asigurati-va ca suprafata este acoperita integral cu adeziv, in asa fel incat montaj sa fie corespunzator. Puteti folosi spaclu/mistrie cu dinti pentru aplicare si trafalet pentru uniformizarea si indepartarea bulelor de aer (care se pot indeparta si cu mana). Chitul de rosturi Weber Color Perfect (disponibil in 30 de nuante) se aplica dupa fixarea placilor.


### Flexibilitate

Ardezia flexibila SKIN se modeleaza foarte usor si are capacitatea de pliere pana la o raza de minim 20.32 cm (sau mai putin la incalzire). Faceti intotdeauna o proba inainte de montaj. Acest material inovator permite indoirea in interior/in exterior, datorita flexibilitatii fibrei de sticla din compozitie.

### Impermeabilizant de suprafata si de profunzime

Recomandam impermeabilizarea suprafetelor de ardezie flexibila SKIN cu produsele profesionale LTP-UK dedicate, pentru o protectie eficienta impotriva petelor si zgarieturilor: impermeabilizant ECO ardezie flexibila si impermeabilizant / intensificator de culoare ECO pentru ardezia flexibila SKIN.

Se recomanda impermeabilizarea ardeziei flexibile SKIN inainte de montaj, pentru protectia/impermeabilizarea suprafetei impotriva chitului si adezivului pe perioada montajului. Testati intotdeauna solutiile de impermeabilizare pe o suprafata mai putin vizibila inainte de aplicare.



# PIATRA ONLINE

*Generator de inspirație*



## Pregătirea suprafeței

Asigurați-vă ca stratul suport este curat, fără urme de grăsimi, sau alte reziduuri înainte de aplicarea ardeziei flexibile SKIN.

## Sfaturi pentru montaj

Se recomandă inițial un montaj „la rece”, urmat de numerotarea foliilor de ardezie în ordinea aleasă pentru montaj.

## Debitare

Folosiți foarfece de metal pentru debitarea foliilor de ardezie flexibilă SKIN.

## Adeziv

Testați întotdeauna adezivul și estimați umiditatea relativă și temperatura locației aleasă pentru montaj. Există posibilitatea ca ardezia flexibilă SKIN să se dilate/contracte simultan cu stratul suport, motiv pentru care va trebui să luați în calcul coeficientul de dilatare termică în proiectele de amenajare exterioară. Eventuale probleme pot apărea la aplicarea adezivului între 2 materiale non-poroase. Recomandăm Soudal Fix ALL, un adeziv elastic pe bază de polimeri.

## Echipamente

Ardezia flexibilă SKIN nu necesită echipamente speciale pentru montaj.

## Trafalet

Folosiți trafalet pentru uniformizarea și îndepărtarea bulelor de aer și nu apăsați puternic la montaj pentru a evita scurgerea adezivului.

## Montajul cu rosturi

Ardezia flexibilă SKIN se poate monta și cu rosturi, care se pot chitui ulterior.

## Aderenta


Pentru o aderență corespunzătoare a ardeziei pe stratul suport, mențineți-o apăsată 6 minute după montaj (interval temperatura recomandat +5 ... + 25°C).

## Strat suport

Recomandăm montajul ardeziei flexibile SKIN pe strat suport de ciment, rigips, furnir, MDF, melamina, cărămidă, suprafețe acrilice, suprafețe de plastic etc. Din cauza dilatației/contractiei – normale în cadrul proiectelor de amenajare interioară sau exterioară – recomandăm adeziv flexibil pe bază de polimer, Soudal Fix ALL. Dacă montați pe substrat de ciment / zidărie, lăsați să treacă 28 de zile de la finalizarea stratului suport, (condiții umiditate maximă 2,5 %).



**ROCK STAR CONSTRUCT SRL**  
Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti  
RO 22680005 | J40/20648/2007  
RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX  
BANCA TRANSILVANIA OTOPENI  
office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro



# PIATRA ONLINE

Generator de inspirație



## Variatii de culoare

Producele naturale prezinta varietati de culoare si textura care nu pot fi controlate. De aceea foile de ardezie flexibila SKIN nu vor fi 100 % identice intre ele, ca in cazul placilor de gresie / faianta

## Temperatura si UV

Radiatiile UV nu influenteaza suprafata ardeziei flexibile SKIN. Insa, ardezie flexibila SKIN se va dilata sau contracta, ca orice material de constructie si in plus, este capabila sa reziste cu succes ciclurilor de inghet/dezghet.

## Depozitare

A se pastra la loc uscat, ferit de inghet si actiunea directa a soarelui.

## Masuri de protectie

Echipamentul de protectie (manusi, ochelari si masca de protectie respiratorie contra particulelor etc.) este obligatoriu la montajul ardeziei flexibile SKIN. In urma debitarii poate rezulta praf de fibra de sticla. De aceea, va trebui sa va protejati intotdeauna ochii si pielea.

## Masuri SSM

NU INSPIRATI PRAFUL DE SILICE. Pericol de afectiuni grave ale aparatului respirator. Debitarea ardeziei flexibile SKIN se va face in aer liber sau in spatiile bine ventilate. Folositi intotdeauna ochelari si masca de protectie respiratorie impotriva particulelor.

## Compozitie:

- foaie subtire de ardezie
- adeziv
- fibra de sticla
- suport textil / rasina poliester

Testul de inflamabilitate pe suprafete rigide si solide pliabile: OK\*


\*viteza de ardere < 0,254 cm/s

Toate testele efectuate au corespuns standardelor in vigoare.

Laborator SGS nr.	Extras, Volum (     )	Cupru in ppm (mg/L)	Cadmium in ppm (mg/L)
14324	2.0	<1.0	<0.25
14324	2.0	<1.0	<0.25
14324	2.0	<1.0	<0.25
14324	2.0	<1.0	<0.25
14324	2.0	<1.0	<0.25
14324	2.0	<1.0	<0.25

Limita FDA (pentru oricare din cele 6) 1.0 ppm

0.25



ROCK STAR CONSTRUCT SRL  
Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti  
RO 22680005 | J40/20648/2007  
RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX  
BANCA TRANSILVANIA OTOPENI  
office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro

# PIATRA ONLINE

*Generator de inspirație*



## Date tehnice Ardezie Flexibila SKIN

Nr. crt.	Grosime material	mm
1	Strat piatra naturala (ardezie)	0,5 – 0,6
2	Strat suport	1,00 – 1,40
3	Grosime totala	1,50 – 3,00

Nr. crt.	Test conform ISO 9001:2000	Valoare pentru ardezie flexibila
4	Absorbtie apa (procente de masa)	2,50
5	Absorbtie apa % (ardezie SKIN, strat suport marmura)	0,17
6	Abraziune	0,70 – 0,80
7	Densitate	1,45

Origine: India

Importator exclusiv pentru Romania: ROCK STAR CONSTRUCT



**ROCK STAR CONSTRUCT SRL**  
Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti  
RO 22680005 | J40/20648/2007  
RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX  
BANCA TRANSILVANIA OTOPENI  
office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro

